



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul XIII — Nr. 166

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 2 aprilie 2001

### SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
332.	— Hotărâre privind denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile....	1-8

## HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

### GUVERNUL ROMÂNIEI

#### HOTĂRĂRE

#### privind denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

#### CAPITOLUL I

##### Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezenta hotărâre reglementează normele privind denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile.

(2) Dispozițiile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care produc, importă, ambalează sau comercializează produse textile.

Art. 2. — (1) În sensul prezentei hotărâri, definițiile termenilor folosiți sunt următoarele:

a) *produse textile* — materii prime, produse semifabricate, semiprelucrate, prelucrate, semifinite sau finite, care sunt constituite exclusiv din fibre textile, fără a se ține seama de procesul de fabricație folosit;

b) *libră textilă* — unitate a produsului textil caracterizată prin flexibilitate, finețe și raport mare al lungimii la dimensi-

unea transversală maximă, ceea ce o face adecvată pentru prelucrări în domeniul textil; benzi sau tuburi flexibile a căror lățime este de maximum 5 mm, inclusiv benzi obținute prin tăiere din benzi mai late sau pelicule, realizate din substanțe folosite la producerea fibrelor prevăzute la nr. crt. 19—44 din anexa nr. 1 și adecvate pentru prelucrări în domeniul textil; lățimea vizibilă este lățimea unei benzi sau a unui tub când este îndoit, aplatizat, comprimat ori răsucit sau lățimea medie atunci când lățimea nu este uniformă;

c) *etichetă* — orice text scris, imprimat, litografiat sau ilustrat, care conține elemente privind denumirea, compoziția fibroasă a produsului, elemente de identificare, marcă de fabrică sau de comercializare, instrucțiuni de utilizare și care însoțește produsul prezentat pentru vânzare;

d) *marcarea compoziției fibroase* — aplicarea pe etichetă, pe produs sau pe ambalaj a unui text scris ori imprimat sau orice reprezentare grafică a conținutului de fibre încorporate în produsul textil, exprimat în procente.

(2) Următoarele produse vor fi tratate ca produse textile și vor fi supuse prevederilor prezentei hotărâri:

— produse conținând minimum 80% fibre textile din greutatea lor;

— stofă de mobilă, huse pentru umbrele și umbrele de plajă, conținând fibre textile de minimum 80% din greutatea lor; componente textile ale acoperitoarelor de sol textile multistrat, ale saltelelor și articolelor de camping, căptușeli de încălțăminte, mănuși și mănuși de sport, dacă aceste părți sau căptușeli constituie minimum 80% din greutatea produsului întreg;

— materiale textile încorporate în alte produse și care fac parte integrantă din acestea, atunci când se specifică compoziția lor.

## CAPITOLUL II

### Denumirea și marcarea compoziției fibroase a produselor textile

Art. 3. — (1) Denumirile și descrierea fibrelor care se încadrează în prevederile art. 2 sunt prezentate în anexa nr. 1.

(2) Denumirile prevăzute la art. 2 nu pot fi folosite ca atare sau ca adjectiv pentru indicarea oricărei alte fibre.

(3) Cuvântul *mălase* nu se poate folosi pentru indicarea formei sau a caracteristicilor deosebite ale fibrelor textile cum ar fi firele filamentare.

Art. 4. — (1) Nici un produs textil nu poate fi descris ca „100%“, „pur“ sau „total“ decât dacă este compus în exclusivitate din același fel de fibre și nu poate fi folosit nici un alt termen similar.

(2) Un produs textil poate conține alte fibre, maximum 2% din greutate, dacă această cantitate este justificată cu argumente tehnice și nu este adăugată din rutină.

(3) Abaterea de 2% prevăzută la alin. (2) poate să crească până la 5% în cazul produselor textile care au suferit un proces de cardare.

Art. 5. — (1) Un produs de lână se descrie ca fiind din lână virgină numai dacă este alcătuit exclusiv dintr-o fibră care nu a fost încorporată anterior într-un produs finit, care nu a mai fost supusă altor procese de filare și/sau piure decât cele necesare pentru fabricarea produsului și care nu s-a degradat în timpul tratamentului și prelucrării.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), denumirea *lână virgină* se poate folosi pentru a descrie lâna dintr-un amestec de fibre dacă:

a) întreaga lână din amestec corespunde cerințelor definite la alin. (1);

b) lâna reprezintă minimum 25% din greutatea totală a amestecului;

c) în cazul unui amestec de destrămătură lâna se amestecă cu o singură altă fibră.

În aceste cazuri se prezintă compoziția procentuală completă a amestecului.

(3) Pentru produsele menționate la alin. (1) și (2) se admite o toleranță de 0,3% impurități de alte fibre din greutatea totală a lânei, care se justifică cu argumente tehnice, inclusiv pentru produsele din lână care au fost supuse unui proces de cardare.

Art. 6. — (1) Un produs textil constituit din două sau mai multe fibre, dintre care una reprezintă minimum 85% din greutatea totală, se marchează astfel:

— prin denumirea acestei fibre urmată de procentul său în greutate; sau

— prin denumirea acestei fibre urmată de cuvintele „minimum 85%“; sau

— prin compoziția procentuală completă a produsului.

(2) Un produs textil constituit din două sau mai multe fibre, dintre care nici una nu reprezintă 85% din greutatea totală, se marchează prin denumirea și procentul în greutate a cel puțin două fibre principale, urmate de denumirile celorlalte fibre componente în ordinea descrescătoare a greutății, cu sau fără indicarea procentului în greutate.

(3) Fibrele care reprezintă separat mai puțin de 10% din greutatea totală a produsului se pot denumi *alte fibre*, denumirea fiind urmată de procentul total în greutate.

(4) Dacă se specifică denumirea fibrei care reprezintă mai puțin de 10% din greutatea totală a produsului, trebuie să se prezinte compoziția procentuală completă a produsului.

(5) Produsele care au urzeala din bumbac și bătătură din in, la care procentul de in reprezintă minimum 40% din greutatea totală a țesăturii crude, se pot denumi *amestec bumbac-in*, denumirea fiind însoțită de specificarea compoziției: „urzeală bumbac pur — bătătură în pur“.

(6) Se neglijează o cantitate de fibre străine de maximum 2% din greutatea totală a produsului textil, dacă această cantitate se justifică prin considerente tehnice și nu se adaugă din rutină. Această abatere poate ajunge la 5% în cazul produselor care sunt supuse unui proces de cardare, fără să fie afectată abaterea menționată la art. 5 alin. (3).

(7) Se admite o abatere de 3% la procente declarate de fibre față de procente obținute din analiză față de greutatea totală a fibrelor prezentate pe etichetă. Această abatere se aplică și fibrelor care se înscriu în ordinea descrescătoare a greutății, fără indicarea procentului lor, precum și produselor menționate la art. 5 alin. (2) lit. b).

(8) La analiză abaterile se calculează separat pentru fiecare fel de fibră. Greutatea totală folosită la calculul abaterii menționate la alin. (7) va fi cea a fibrelor din produsul finit din care se scade greutatea fibrelor străine identificate conform alin. (6).

(9) Însumarea abaterilor menționate la alin. (6) și (7) se admite numai dacă oricare dintre fibrele străine găsite la analiză este de aceeași natură chimică cu una sau mai multe fibre prezentate pe etichetă.

(10) În cazul produselor speciale pentru care procesul de fabricare necesită toleranțe mai mari decât cele stabilite la alin. (6) și (7), acestea se permit numai în cazuri excepționale, atunci când producătorul prezintă o justificare adecvată, dovedită tehnic.

(11) Termenul *fibre în amestec* sau *compoziție nespecificată de textile* poate fi folosit numai pentru un produs a cărui compoziție nu se poate stabili cu ușurință în momentul fabricării.

Art. 7. — Fibrele cu rol decorativ care se pot izola și care nu depășesc 7% din greutatea produsului finit nu se menționează în compozițiile fibroase prevăzute la art. 4 și 6. Prezenta prevedere se aplică și în cazul fibrelor care sunt folosite pentru a se obține un efect antistatic și care nu depășesc 2% din greutatea produsului finit. În cazul produselor menționate la art. 6 alin. (5) procente se

calculează separat față de greutatea urzelii și, respectiv, a bătăturii.

Art. 8. — (1) Produsele textile se etichetează sau se însoțesc de marcaje atunci când se oferă pe piață în scopuri de producție sau comerciale. Această etichetare sau marcarea poate fi înlocuită ori însoțită de documente comerciale de însoțire atunci când produsele nu sunt destinate vânzării către consumatorul final.

(2) Denumirile fibrelor textile și marcarea compoziției fibroase menționate la art. 3—6 și în anexa nr. 1 se indică clar în documentele comerciale. Această cerință implică în special excluderea abrevierilor în contractele de vânzare, notele de plată și în facturi. Se poate folosi un cod de procesare mecanizată, dacă acesta este explicat în același document.

(3) Denumirile, prezentările și specificările referitoare la conținutul de fibre textile menționate la art. 3—6 și în anexa nr. 1 se scriu clar, lizibil și uniform atunci când produsele textile se oferă spre vânzare sau se vând consumatorului, inclusiv în cataloage și în literatura comercială, pe ambalaje, pe etichete și pe marcaje.

(4) Informațiile prevăzute la alin. (3) se comunică în cadrul manifestărilor expoziționale, atunci când produsele textile sunt prezentate în vederea atragerii de comenzi prin cataloage sau prospecte cu imagini ori descrieri.

(5) Alte specificări și informații decât cele stabilite în prezentul articol sunt prezentate distinct. Prezenta dispoziție nu se aplică mărcilor comerciale sau denumirii întreprinderii, care se poate indica imediat înainte sau după specificările stabilite prin această hotărâre.

(6) Pentru produsele textile din import etichetarea și marcarea se efectuează și în limba română.

(7) În cazul bobinelor, sculurilor, jurubițelor, ghemelor sau al oricărei alte cantități mici de fire pentru cusut, remaiat sau brodat specificările pot fi înscrise pe ambalaje colective sau la locul de expunere, fără a se afecta produsele menționate la pct. 18 din anexa nr. 4.

Art. 9. — (1) Orice produs textil constituit din două sau mai multe părți componente de compoziție diferită va avea marcat conținutul fibros al fiecărei componente. O astfel de etichetare nu este obligatorie pentru componentele ce reprezintă mai puțin de 30% din greutatea totală a produsului. Pentru căptușelile principale marcarea compoziției fibroase este obligatorie.

(2) Când două sau mai multe produse textile au același conținut fibros și formează în mod normal o singură unitate, ele pot avea numai o etichetă.

(3) Marcarea compoziției fibroase a următoarelor produse textile se face astfel:

a) compoziția fibroasă a articolelor de corsetărie trebuie indicată prin prezentarea compoziției întregului produs sau a componentelor sale menționate mai jos, în totalitate sau separat:

— pentru bustieră: țesătura exterioră și interioră a cupelor și părții din spate;

— pentru corsete: părțile întărite din față, din spate și lateral;

— pentru ghene: țesătura din exteriorul și din interiorul cupelor, părțile întărite din față și din spate și părțile laterale.

Compoziția fibroasă a altor articole de corsetărie decât cele prezentate mai sus se indică fie prin declararea compoziției produsului complet, fie a diferitelor componente ale articolelor prezentate global sau separat. Această etichetare

nu este obligatorie pentru componentele reprezentând mai puțin de 10% din greutatea totală a produsului.

Etichetarea separată a diferitelor părți ale articolelor de corsetărie menționate trebuie să se facă astfel încât consumatorul final să înțeleagă ușor la care parte a produsului se referă specificările de pe etichetă;

b) compoziția fibroasă a materialelor textile imprimate prin corodare se prezintă pentru produsul complet și se indică prin declararea separată a compoziției țesăturii de bază și cea a părților corodate. Aceste componente se menționează prin denumirea lor;

c) compoziția fibroasă a materialelor textile brodate se prezintă pentru produsul complet și poate fi indicată prin declararea separată a compoziției țesăturii de bază și cea a firului de brodat. Dacă părțile brodate reprezintă o suprafață mai mică de 10% din suprafața produsului, se poate declara numai compoziția țesăturii de bază;

d) compoziția fibroasă a firelor constând dintr-un miez și o acoperire de alte fibre care se oferă ca atare consumatorului trebuie prezentată pentru întregul produs și poate fi indicată prin declararea separată a compoziției miezului și a acoperirii, menționate prin denumire;

e) compoziția fibroasă a catifelei, plușului sau a materialelor textile asemănătoare se prezintă pentru întregul produs, iar atunci când produsul conține un suport distinct și o suprafață de întrebuințare din fibre diferite se poate prezenta prin declararea separată a celor două părți, menționate prin denumire;

f) compoziția acoperitoarelor de sol și a covoarelor ale căror suport și suprafață de întrebuințare sunt din fire diferite se poate declara numai pentru suprafață, prin menționarea denumirii.

Art. 10. — (1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică produselor cuprinse în anexa nr. 3, pentru care nu sunt obligatorii etichetarea și marcarea compoziției fibroase individuale pe produs.

(2) Produsele textile menționate în anexa nr. 4 se oferă la vânzare însoțite de o etichetă globală, cu specificarea compoziției fibroase.

(3) Compoziția produselor textile vândute la metru se marchează pe lizieră sau pe rola oferită la vânzare.

Art. 11. — (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) și a celorlalte dispoziții referitoare la marcarea compoziției fibroase a produselor textile procentajele fibroase menționate la art. 4—6 se determină fără a se lua în considerare următoarele:

— pentru toate produsele textile: componentele netextile, marginile, etichetele și emblemele, franjuri și garniturile, ce nu constituie parte integrantă a produsului, nasturii și cataramele îmbrăcate în materiale textile, accesoriile, ornamentele, panglicile neelastice, benzile și firele elastice adăugate în locuri specifice și limitate ale produsului și, conform condițiilor specificate la art. 7, fibrele vizibile, izolabile, care sunt pur decorative, precum și fibrele antistatice;

— pentru acoperitoare de sol și covoare: toate componentele în afară de suprafața de întrebuințare;

— pentru stofe de mobilă: urzelile și bătăturile de legare și de umplere care nu fac parte din suprafața de întrebuințare;

— pentru draperii și perdele: urzelile și bătăturile de legare și de umplere care nu formează fața țesăturii.

(2) Pentru alte produse textile nu se iau în considerare: țesăturile suport sau de căptușeală, întăriturile și ranforsările, interlinings și suporturile de canava, firele de

brodat sau de asamblat, dacă nu înlocuiesc bătătura și/sau urzeala țesăturii, umpluturile care nu au rol de izolare și căptușelile conform art. 9 alin. (1), și anume:

— materialul suport sau de dedesubt al produselor textile, care servește ca dos pentru suprafața de întrebuințare în special la pături și țesături duble, și dosurile pentru catifele, plușuri și produse asemănătoare nu trebuie considerate dosuri ce se pot îndepărta;

— *întăriturile și ranforsările* semnifică fire sau materiale adăugate în locuri specifice și limitate ale produselor textile pentru a le întări sau a le face mai groase.

(3) Nu se iau în considerare substanțele grase, lianții, îngroșăturile, substanțele de înclieiere și de finisare, produsele de imprimare, produsele suplimentare de vopsire și alte produse de prelucrare textilă.

Art. 12. — (1) Până la data de 1 ianuarie 2002 verificările privind compoziția fibroasă a produselor textile se efectuează prin metodele de analiză prevăzute în standardele naționale. În acest scop procentajele de fibre prevăzute la art. 4—6 se determină prin aplicarea la masa uscată a fiecărei fibre a reprimelor convenționale corespunzătoare, stabilite în anexa nr. 2, după îndepărtarea substanțelor menționate la art. 11.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2002 verificările privind compoziția fibroasă se vor face prin metodele de analiză stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 13. — Dispozițiile privind marcarea compoziției fibroase nu se aplică produselor textile care:

- tranzitează România sub control vamal;
- sunt importate pentru prelucrare internă în vederea unui reexport;
- sunt contractate de persoane care lucrează la domiciliu sau de firme independente care prelucrează materiale de la furnizori fără să fie transferate drepturile de proprietate asupra lor.

### CAPITOLUL III

#### **Principalele elemente de identificare-caracterizare, caracteristici tehnice și calitative, care se marchează pe etichetă pentru informarea consumatorilor**

Art. 14. — Etichetele ce însoțesc produsele textile destinate consumatorului final trebuie să conțină elemente de identificare, caracteristici tehnice și calitative, după cum urmează:

- denumirea și/sau marca de fabrică a producătorului;
- sediul producătorului sau al importatorului;

— denumirea de vânzare a produsului;

— principalele caracteristici tehnice și calitative potrivit anexei nr. 5.

### CAPITOLUL IV

#### **Indicarea modului de întreținere a produselor textile**

Art. 15. — (1) La indicarea modului de întreținere pentru produsele textile se utilizează simbolurile prevăzute de SR EN 23758.

(2) Agenții economici producători pot face precizări suplimentare pentru consumatori cu privire la întreținerea produselor, dacă consideră necesar acest lucru.

(3) Pentru confecții textile indicarea modului de întreținere se face individual pe eticheta realizată din materiale rezistente la tratamente ulterioare umidotermice, într-un mod lizibil, aceasta trebuind să reziste atâta timp cât rezistă și materialul de bază al produsului.

### CAPITOLUL V

#### **Sanctiuni**

Art. 16. — (1) Constituie contravenție, dacă fapta nu a fost comisă în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune, nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 14 și 15 și se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, potrivit art. 46 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 17. — Contravențiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25—27.

### CAPITOLUL VI

#### **Dispoziții finale**

Art. 18. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19. — (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 785/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind denumirea, marcarea și etichetarea produselor textile destinate populației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 23 septembrie 1996, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU  
**ADRIAN NĂSTASE**

#### Contrasemnează:

Ministrul industriei și resurselor,  
**Dan Ioan Popescu**

Ministrul integrării europene,  
**Hildegard Carola Puwak**

Președintele Autorității Naționale  
pentru Protecția Consumatorilor,  
**Rovana Plumb**

ANEXA Nr. 1

**T A B E L**  
**cuprinzând denumirea și descrierea fibrelor textile**

Nr. crt.	Denumirea fibrei	Descrierea fibrei
1.	Lână*)	Fibre din lâna oilor sau mieilor ( <i>Ovis aries</i> )
2.	Alpaca, lamă, cămilă, cașmir, mohair, angora, cașgora cămilă, vicună, iac, castor, vidră, guanaco, precedat sau nu de denumirea „păr“	Păr de la următoarele animale: alpaca, lamă, cămilă, capră de Cașmir, capră de Angora, capră de Cașgora (încrucișare între capra de Cașmir și capra de Angora), iepure de Angora, vicună, iac, guanaco, castor, vidră
3.	Păr de animal sau de cal, cu sau fără indicarea tipului de animal (de exemplu: păr de la vite, păr de capră comună, păr de cal)	Păr de la diferite animale care nu sunt menționate la nr. crt. 1 și 2
4.	Mătase naturală	Fibre provenite exclusiv de la gogoșile viermilor de mătase
5.	Bumbac	Fibre provenite din capsulele de bumbac ( <i>Gossypium</i> )
6.	Capoc	Fibre provenite din interiorul fructului de capoc ( <i>Ceiba pentandra</i> )
7.	In	Fibre provenite din tulpinile de in ( <i>Linum usitatissimum</i> )
8.	Cânepă	Fibre provenite din tulpinile de cânepă ( <i>Cannabis sativa</i> )
9.	Iută	Fibre provenite din tulpinile de <i>Corchorus olitorius</i> și de <i>Corchorus capsularis</i> . Pentru cerințele prezentei hotărâri se tratează în același fel ca iuta fibrele din tulpina următoarelor specii: <i>Hibiscus cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinuata</i>
10.	Abacă (manila hemp)	Fibre provenite din tecile de <i>Musa textilis</i>
11.	Alfa	Fibre provenite din frunzele de <i>Stipa tenacissima</i>
12.	Cocos	Fibre provenite din fructele de <i>Cocos nucifera</i>
13.	Sorg	Fibre provenite din tulpina de <i>Cytisus scoparius</i> și/sau de <i>Spartium Junceum</i>
14.	Ramie	Fibre provenite din tulpinile de la <i>Boehmeria nivea</i> și de la <i>Boehmeria tenacissima</i>
15.	Sisal	Fibre provenite din frunzele de <i>Agave sisalana</i>
16.	Cânepă indiană	Fibre provenite din tulpina de <i>Crotalaria Juncea</i>
17.	Henequen	Fibre provenite din tulpina de <i>Agave Fourcroydes</i>
18.	Maguey	Fibre provenite din tulpina de <i>Agave Cantala</i>
19.	Acetat	Fibre de acetat de celuloză, având maximum 92% și minimum 74% grupe hidroxilice acetilate
20.	Alginat	Fibre provenite din sărurile metalice ale acidului alginic
21.	Cupro	Fibre de celuloză regenerată, obținute prin procedeul cuproamoniacal
22.	Modale	Fibre obținute printr-un procedeu de viscoză modificat, având o forță la rupere mare și un modul la umed mare. Forța la rupere ( $B_C$ ) după condiționare și forța ( $B_M$ ) necesară în vederea producerii unei alungiri de 5% în stare umedă sunt: $B_C(\text{cN}) \geq 1,3 \sqrt{T} + 2T$ $B_M(\text{cN}) \geq 0,5 \sqrt{T}$ , în care T este densitatea de lungime medie în decitex
23.	Proteinice	Fibre obținute din substanțe proteinice naturale regenerate și stabilizate față de acțiunea agenților chimici
24.	Triacetat	Fibre din acetat de celuloză, având minimum 92% grupe hidroxilice acetilate
25.	Viscoză	Fibre de celuloză regenerată, obținute prin procedeul viscoză pentru fibre filamentare și fibre discontinue
26.	Acrilice	Fibre formate din macromolecule liniare având cel puțin 85% acrilonitril
27.	Clorofibre	Fibre formate din macromolecule liniare având minimum 5% din masa unității monomerice de clorură de vinil sau clorură de viniliden
28.	Fluorofibre	Fibre formate din macromolecule liniare provenite din monomeri alifatici fluorocarbonați
29.	Modacrilice	Fibre formate din macromolecule conținând în lanțul lor minimum 50% și maximum 85% (din masă) unități acrilonitrilice
30.	Poliamidă sau nylon	Fibre formate din macromolecule liniare, de sinteză, conținând în lanț grupări amidice ce se repetă, din care minimum 85% se leagă la unitățile alifactice sau cicloalifactice

Nr. crt.	Denumirea fibrei	Descrierea fibrei
31.	Aramidă	Fibre constituite din macromolecule liniare de sinteză, formate din grupe aromatice legate prin grupări amidă sau imidă, din care minimum 85% se leagă direct de două inele aromatice, și având un număr de grupări imidice, dacă acestea există, nu mai mare decât numărul de grupări amidice
32.	Poliimidă	Fibre constituite din macromolecule liniare de sinteză conținând unități imidice ce se repetă
33.	Lyocell	Fibre de celuloză regenerată, obținute prin dizolvare și printr-un proces de filare cu solvent organic, fără să se formeze derivați
34.	Poliester	Fibre formate din macromolecule liniare, cuprinzând cel puțin 85% (din masă) un ester al unui diol cu acidul tereftalic
35.	Polietilenă	Fibre formate din macromolecule liniare de hidrocarburi alifactice saturate, nesubstituite
36.	Polipropilenă	Fibre formate din macromolecule liniare de hidrocarburi alifactice saturate în care un atom de carbon din doi se leagă de o grupare metil în poziție isotactică și fără altă substituție
37.	Policarbamidă	Fibre din macromolecule liniare prezentând în lanț grupul funcțional de ureilenă (NH—CO—NH) ce se repetă
38.	Poliuretan	Fibre formate din macromolecule liniare constituite din lanțuri în care se repetă grupa uretan
39.	Vinilice	Fibre formate din macromolecule liniare, având un lanț constituit din alcool polivinilic cu diferite grade de acetylare
40.	Trivinilice	Fibre formate din polimeri acrilonitrilici și monomeri vinilici clorurați și care nu pot depăși 50% din masa totală
41.	Elastodiene	Elastofibre constituite din poliizopren natural sau sintetic (ori din una sau mai multe diene) polimerizate cu unul sau mai mulți vinilici care, dacă sub acțiunea unei forțe de tracțiune, se întind de 3 ori față de lungimea inițială, revin rapid și substanțial la lungimea inițială atunci când forța de tracțiune încetează
42.	Elastan	Elastofibre constituite din minimum 85% (din masă) din poliuretan segmentat care, dacă sub acțiunea unei forțe de tracțiune se întind de 3 ori față de lungimea inițială, revin la lungimea inițială atunci când forța de tracțiune încetează
43.	Fibre de sticlă	Fibre făcute din sticlă
44.	Denumirea corespunzătoare materialului din care sunt constituite fibrele (de exemplu: metal, metalice, metalizate azbest, hârtie), precedată sau nu de cuvântul „fir” sau „fibră”	Fibre obținute din amestecuri de materiale sau materiale noi ce nu au fost prezentate mai sus

\*) Denumirea „lână” de la nr. crt. 1 din această anexă se poate folosi și pentru a indica un amestec de fibre de lână de oaie sau de miel și fibrele de păr prezentate în coloana a 2-a de la nr. crt. 2.

Această dispoziție se aplică produselor textile prezentate la art. 4 și 5 și celor menționate la art. 6, dacă sunt constituite parțial din fibrele prezentate la nr. crt. 1 și 2.

ANEXA Nr. 2

**REPRIZE CONVENȚIONALE**  
**folosite la calculul masei fibroase conținute de un produs textil**

Nr. crt.	Fibra	Procentaj (%)	Nr. crt.	Fibra	Procentaj (%)
1-2.	Lână și păr de animal:		4.	Mătase	11,00
	— fibre pieptănate	18,25	5.	Bumbac:	
	— fibre cardate	17,00*)		— fibre normale	8,50
3.	Păr de animal:			— fibre mercerizate	10,50
	— fibre pieptănate	18,25	6.	Capoc	10,90
	— fibre cardate	17,00*)	7.	În	12,00
	Păr de cal:		8.	Cânepă	12,00
	— fibre pieptănate	16,00	9.	lută	17,00
	— fibre cardate	15,00	10.	Abacă	14,00

Nr. crt.	Fibra	Procentaj (%)	Nr. crt.	Fibra	Procentaj (%)
11.	Alfa	14,00	32.	Poliimidă	3,50
12.	Cocos	13,00	33.	Lyocell	13,00
13.	Sorg	14,00	34.	Poliester:	
14.	Ramie (fibră albită)	8,50		— fibre discontinue	1,50
15.	Sisal	14,00		— filamente	1,50
16.	Cânepă indiană	12,00	35.	Polietilenă	1,50
17.	Agavă Fourcroydes	14,00	36.	Polipropilenă	2,00
18.	Agavă Cantala	14,00	37.	Policarbamidă	2,00
19.	Acetat	19,00	38.	Poliuretan:	
20.	Alginat	20,00		— fibre discontinue	3,50
21.	Cupro	13,00		— filamente	3,00
22.	Modale	13,00	39.	Vinilice	3,00
23.	Proteinice	17,00	40.	Trivinilice	3,00
24.	Triacetat	7,00	41.	Elastodiene	1,00
25.	Viscoză	13,00	42.	Elastan	1,50
26.	Acrilice	2,00	43.	Fibre de sticlă:	
27.	Clorofibre	2,00		— cu un diametru mediu de peste 5 $\mu$ m	2,00
28.	Fluorofibre	0,00		— cu un diametru mediu de 5 $\mu$ m sau mai puțin	3,00
29.	Modacrilice	2,00	44.	Fibre metalice	2,00
30.	Poliamidă sau nylon:			Fibre metalizate	2,00
	— fibre discontinue	6,25		Azbest	2,00
	— filamente	5,75		Fir de hârtie	13,75
31.	Aramidă	8,00			

\*) Repriza convențională de 17% se aplică și în cazurile în care nu se poate evalua dacă produsul textil conținând lână și/sau păr de animal este pieptănat sau cardat.

*ANEXA Nr. 3*

## PRODUSELE

### la care nu este obligatorie marcarea compoziției fibroase

1. Suporturi de manșete
2. Curele de ceas din materiale textile
3. Etichete și embleme — ecusoane
4. Suporturi de etanșare
5. Înelitoare pentru cafetieră
6. Înelitoare pentru ceainic
7. Mânecute protectoare
8. Pături, altele decât țesăturile cu flori
9. Flori artificiale
10. Pernițe de ace
11. Pânză pictată
12. Produse textile pentru țesături suport sau de căptușeală și întărituri
13. Pâsle
14. Produse textile confecționate, vechi când se prezintă explicit că sunt astfel
15. Jambiere
16. Ambalaje care nu sunt noi și sunt vândute ca atare
17. Pălării din fetru
18. Container din materiale textile, care sunt moi și fără fundament
19. Articole de călătorie din materiale textile
20. Tapiserii realizate manual, finisate sau nefinisate, și materiale pentru producerea lor, incluzând fire pentru brodat, vândute separat de pânză și prezentate special pentru folosirea în astfel de tapiserii
21. Fermoare
22. Nasturi și cataramă îmbrăcate în materiale textile
23. Coperte de cărți din materiale textile
24. Jucării
25. Părți din materiale textile ale încălțăminte, cu excepția căptușelilor ce mențin căldura
26. Fețe de masă din mai multe componente, cu o suprafață de maximum 500 cm<sup>2</sup>
27. Haine și mănuși antitermice
28. Suporturi de ouă
29. Cutii de farduri
30. Săculeți pentru tutun, din material textil

31. Etuiuri din materiale textile, pentru binoclu, țigări și țigarete, brichete și pieptene

32. Articole de protecție pentru activități sportive, cu excepția mănușilor

33. Truse de voiaj, toaletă

34. Articole pentru funeralii

35. Cutii de curățat pantofi

36. Articole de unică folosință, cu excepția vatei

Pentru scopurile prezentei hotărâri articolele textile proiectate pentru o singură folosire sau pentru un interval de timp limitat și a căror întrebuițare normală împiedică folosirea în același scop sau în scop similar sunt considerate articole de unică folosință.

37. Articole textile care se supun regulilor cuprinse în Farmacopeea Română, bandaje pentru uz medical și ortopedie și articole textile ortopedice în general

38. Articole textile incluzând corzi, frânghii și sfiori cuprinse la pct. 12 din anexa nr. 4, destinate în mod normal:

a) pentru folosirea drept componente ale echipamentului de fabricare și prelucrare a bunurilor;

b) pentru încorporarea în aparate, instalații (de exemplu: pentru încălzire, condiționarea aerului sau iluminare), pentru aplicații casnice sau altele, pentru mașini și alte mijloace de transport sau pentru funcționarea, întreținerea ori pentru echipamentul lor, altul decât prelatele și accesoriile textile ale motorului mașinii, vândute separat de mașină

39. Articole textile pentru protecție și securitate, cum ar fi: centuri de siguranță, parașute, veste de salvare, parașute de salvare, dispozitive antifoc, haine antiglonț și îmbrăcăminte de protecție specială (de exemplu: protecție la foc, la substanțe chimice sau la alte riscuri)

40. Structuri aerospațiale (de exemplu: săli de sport, expoziții sau depozite), dacă se furnizează date asupra performanțelor și specificații tehnice ale acestor articole

41. Pânze

42. Îmbrăcăminte pentru animale

43. Steaguri și drapele

## PRODUSELE

## la care se folosește etichetarea sau marcarea globală

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Linoleum                         | 12. Sfoară de ambalaj și împletituri pentru agricultură; sfoară, corzi și frânghii, altele decât cele ce se încadrează la pct. 38 din anexa nr. 3 |
| 2. Cârpe de curățat                 | 13. Șervețele de masă   |
| 3. Franjuri și garnituri            | 14. Batiste   |
| 4. Pasmantierie                     | 15. Plase pentru coc și pentru păr  |
| 5. Centuri                          | 16. Cravate și papion pentru copii  |
| 6. Bretele                          | 17. Lavete; mănuși de menaj și flanele pentru față  |
| 7. Jartele                          | 18. Ață pentru cusut, remaiat și brodat, prezentată pentru vânzare în greutate netă de maximum 1 g  |
| 8. Șireturi pentru pantofi și ghete | 19. Benzi pentru perdele, storuri și jaluzele   |
| 9. Panglici                         |   |
| 10. Elastic                         |   |
| 11. Ambalaje noi vândute ca atare   |   |

ANEXA Nr. 5

**PRINCIPALELE ELEMENTE SUPLIMENTARE DE IDENTIFICARE-CARACTERIZARE, CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI CALITATIVE ALE PRODUSELOR TEXTILE, CARE SE VOR ÎNSCRIE PE ETICHETE PENTRU INFORMAREA CONSUMATORILOR**

Nr. crt.	Grupa de produse	Elemente de identificare*)
1.	Fibre textile	— cantitatea pe unitatea de produs (g)
2.	Fire, inclusiv ață pentru cusut	— finețea firului (densitatea de lungime în Nm, tex, Den)
3.	Țesături și tricoturi metraj	— cantitatea pe unitatea de produs (ml, g, după caz)
		— lățimea (cm)
4.	Tricoturi metraj	— cantitatea pe unitatea de produs/bucată (ml)
		— masa (g/m <sup>2</sup> )
		— tratamente speciale de finisare aplicate
5.	Ciorapi și dresuri	— lățimea (cm)
		— cantitatea pe unitatea de produs (ml)
6.	Lenjerie de corp, tricotaje, confecționate	— masa (g/m <sup>2</sup> )
		— finețea firului (densitatea de lungime în Nm, tex, Den)
7.	Lenjerie de pat confecționată	— mărimea
		— modelul, culoarea
8.	Covoare și mochete	— mărimea
		— modelul
9.	Confecții textile	— masa țesăturii (g/m <sup>2</sup> )
		— dimensiuni ale pieselor (cm x cm)
10.	Articole de galanterie, mercerie, pasmanterie, broderie, fermoare	— tipul (plușat, manual, mecanic etc.)
		— dimensiuni (cm x cm)
11.	Perdele, huse, draperii, confecționate	— mărimea
		— modelul
12.	Articole textile de uz gospodăresc — pături, prosoape, plăpumi, fețe de masă etc.	— cantitatea pe unitatea de produs pentru ață pentru cusut pasmanterie (ml, g, după caz)
		— dimensiuni
13.	Alte produse textile (umbrele, sezlonguri, corturi)	— lățimea (cm)
		— dimensiuni (cm x cm)

\*) Se va indica, acolo unde este cazul, la toate grupele de produse denumirea tratamentului special de finisare aplicat: neșifonabilizate, antimurdărie, antialergice hidrofobizat, impermeabilizat stabilizat dimensional, mercerizare etc.

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR**

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate : Centrul pentru relații cu publicul și agenții economici, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro